



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

Số giấy chứng nhận: 1738.HC5.AQC.02

Chứng nhận sản phẩm

BỘT BẢ TƯỜNG GÓC XI MĂNG POỐC LĂNG

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Ký hiệu nhà sản xuất



Được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SƠN JISON

Địa chỉ trụ sở và sản xuất

**Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ,
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam**

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

TCVN 7239:2014

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

Phương thức chứng nhận

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 11/03/2025

Ngày hiệu lực : 11/03/2025

Giá trị đến : 10/03/2028

Dấu hợp chuẩn



Mã QR Code



GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email: Aqcercb@gmail.com Hotline: 0905 952 099

Số: 031103-25/QĐ-AQC

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT
LƯỢNG AQCERT**

- Căn cứ Giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2021 v/v thành lập Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 11/CNĐKCN-BXD ngày 12/01/2024;
- Căn cứ thủ tục chứng nhận sản phẩm do Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và dấu hợp chuẩn số 1738.HC5.AQC.02 cho sản phẩm Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng được Công ty TNHH Sơn Jison; Địa chỉ trụ sở: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam; Địa chỉ sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam sản xuất phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7239:2014. Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm.

Điều 2. Công ty TNHH Sơn Jison phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm theo quy định nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày cấp đến ngày 10/03/2028 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ không quá 12 tháng 01 lần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ Aqcert, quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Sơn Jison;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN
VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG
AQCERT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**DANH MỤC SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN**

*(Kèm theo Giấy chứng nhận số 1738.HC5.AQC.02 và quyết định số 031103-25/QĐ-AQC
ngày 11 tháng 03 năm 2025)*

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại	Ký hiệu nhà sản xuất
Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng	Ngoại thất	Bột bả ngoài trời siêu mịn, siêu trắng	

Ngày hiệu lực: 11/03/2025

Giá trị đến: 10/03/2028



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 15/11/3/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 11/03/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Jison
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Tên mẫu: Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng; Kiểu loại: Ngoại thất; Tên thương mại: Bột bả ngoài trời siêu mịn, siêu trắng
- Ký hiệu mẫu: 173807
- Số lượng: 05 kg
- Số Biên nhận: 1/10/1/2025/AQC
- Ngày nhận mẫu: 10/01/2025
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm		Kết luận
			Kết quả	Mức	
1	Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0,09 mm), %	TCVN 13605:2023	2,21	≤ 3	Đạt
2	Thời gian đông kết, min	TCVN 6017:2015			
2.1	Bắt đầu		142	≥ 110	Đạt
2.2	Kết thúc		235	≤ 450	Đạt
3	Độ giữ nước, %	TCVN 7239:2014	110	≥ 98	Đạt
4	Độ cứng bề mặt		0,21	$\geq 0,12$	Đạt
5	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn, MPa		0,48	$\geq 0,45$	Đạt
6	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72h, MPa		0,37	$\geq 0,30$	Đạt
7	Cường độ bám dính Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt, MPa		0,36	$\geq 0,30$	Đạt

Kết luận: Sản phẩm đạt yêu cầu phù hợp TCVN 7239:2014**THỬ NGHIỆM VIÊN****TRẦN ANH PHONG****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Số giấy chứng nhận: 1738.HQ5.AQC

Chứng nhận sản phẩm

SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG
(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Ký hiệu nhà sản xuất



Được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SƠN JISON

Địa chỉ trụ sở và sản xuất

**Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ,
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam**

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

QCVN 16:2023/BXD

Và được phép sử dụng dấu hợp quy

Phương thức chứng nhận

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 11/03/2025

Ngày hiệu lực : 11/03/2025

Giá trị đến : 10/03/2028

Dấu hợp quy

Mã QR Code

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email: Aqcertcb@gmail.com Hotline: 0905 952 099

Số: 011103-25/QĐ-AQC

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v cấp giấy chứng nhận hợp quy

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT
LƯỢNG AQCERT**

- Căn cứ Giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2021 v/v thành lập Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 11/CNĐKCN-BXD ngày 12/01/2024;
- Căn cứ thủ tục chứng nhận sản phẩm do Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và dấu hợp quy số 1738.HQ5.AQC cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương được Công ty TNHH Sơn Jison; Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam sản xuất phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD. Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm.

Điều 2. Công ty TNHH Sơn Jison phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm theo quy định nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày cấp đến ngày 10/03/2028 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ không quá 12 tháng 01 lần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ AQCert, quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Sơn Jison;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**DANH MỤC SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY**

(Kèm theo Giấy chứng nhận số 1738.HQ5.AQC và quyết định số 011103-25/QĐ-AQC
ngày 11 tháng 03 năm 2025)

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên thương mại	Ký hiệu nhà sản xuất
Sơn tường dạng nhũ tương	Sơn phủ ngoại thất	Sơn phủ màu 3 in 1 chống thấm đa năng bóng loáng kháng nước tuyệt đối	
Sơn tường dạng nhũ tương	Sơn phủ ngoại thất	Sơn dành cho mặt tiền chính	
Sơn tường dạng nhũ tương	Sơn phủ nội thất	Sơn trong nhà cao cấp nhất bóng, siêu cứng lau chùi siêu mịn	
Sơn tường dạng nhũ tương	Sơn phủ ngoại thất	Sơn chống nóng	

Ngày hiệu lực: 11/03/2025
Giá trị đến : 10/03/2028

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở và sản xuất: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 9/11/3/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 11/03/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Jison
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Sơn phủ màu 3 in 1 chống thấm đa năng bóng loáng kháng nước tuyệt đối
- Ký hiệu mẫu: 173801
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/10/1/2025/AQC
- Ngày nhận mẫu: 10/01/2025
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu theo QCVN 16:2023/BXD	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,15	Đạt

- **Đánh giá/ nhận xét:** Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHONG****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcervn

Email: aqcervn@gmail.com

Số: 10/11/3/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 11/03/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Jison
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Sơn dành cho mặt tiền chính
- Ký hiệu mẫu: 173802
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/10/1/2025/AQC
- Ngày nhận mẫu: 10/01/2025
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu theo QCVN 16:2023/BXD	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,23	Đạt

- **Đánh giá/ nhận xét:** Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHONG****GIÁM ĐỐC**
TRẦN THỊ MỸ VI

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 11/11/3/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 11/03/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Jison
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ nội thất; Tên thương mại: Sơn trong nhà cao cấp nhất bóng, siêu cứng lau chùi siêu mịn
- Ký hiệu mẫu: 173803
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/10/1/2025/AQC
- Ngày nhận mẫu: 10/01/2025
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu theo QCVN 16:2023/BXD	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 100	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tẩm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tẩm thử	Đạt
3	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,12	Đạt

- **Đánh giá/ nhận xét:** Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHONG****GIÁM ĐỐC**
TRẦN THỊ MỸ VI

1. Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.

2. Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcrt.vn

Email: aqcrtcb@gmail.com

Số: 12/11/3/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 11/03/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Jison
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Tên mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Sơn chống nóng
- Ký hiệu mẫu: 173804
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/10/1/2025/AQC
- Ngày nhận mẫu: 10/01/2025
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu theo QCVN 16:2023/BXD	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,21	Đạt

- **Đánh giá/ nhận xét:** Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHONG****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN

Số giấy chứng nhận: 1738.HC5.AQC.01

Chứng nhận sản phẩm

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM GÓC XI MĂNG POLYME

(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Ký hiệu nhà sản xuất



Được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SƠN JISON

Địa chỉ trụ sở và sản xuất

**Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ,
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam**

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

BS EN 14891:2017

Và được phép sử dụng dấu hợp chuẩn

Phương thức chứng nhận

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 11/03/2025

Ngày hiệu lực : 11/03/2025

Giá trị đến : 10/03/2028

Dấu hợp chuẩn



Mã QR Code



GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email: Aqcercb@gmail.com Hotline: 0905 952 099

Số: 021103-25/QĐ-AQC

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT
LƯỢNG AQCERT**

- Căn cứ Giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2021 v/v thành lập Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 11/CNĐKCN-BXD ngày 12/01/2024;
- Căn cứ thủ tục chứng nhận sản phẩm do Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và dấu hợp chuẩn số 1738.HC5.AQC.01 cho sản phẩm Vật liệu chống thấm gốc xi măng Polyme được Công ty TNHH Sơn Jison; Địa chỉ trụ sở: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam; Địa chỉ sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam sản xuất phù hợp tiêu chuẩn BS EN 14891:2017. Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm.

Điều 2. Công ty TNHH Sơn Jison phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm theo quy định nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày cấp đến ngày 10/03/2028 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ không quá 12 tháng 01 lần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ Aqcert, quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Sơn Jison;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**DANH MỤC SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN**

*(Kèm theo Giấy chứng nhận số 1738.HC5.AQC.01 và quyết định số 021103-25/QĐ-AQC
ngày 11 tháng 03 năm 2025)*

Tên sản phẩm	Tên thương mại	Ký hiệu nhà sản xuất
Vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer	Sơn chống thấm Jison JS - 1 gốc Polymer	
	Sơn chống thấm Jison JS - 22 gốc Polymer	

Ngày hiệu lực: 11/03/2025

Giá trị đến: 10/03/2028

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mỹ Vi

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcert.vn

Email: aqcertcb@gmail.com

Số: 13/11/3/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 11/03/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Jison
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Tên mẫu: Vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer; Tên thương mại: Sơn chống thấm Jison JS - 1 gốc Polymer
- Ký hiệu mẫu: 173805
- Số lượng: 05 kg
- Số Biên nhận: 1/10/1/2025/AQC
- Ngày nhận mẫu: 10/01/2025
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm	
			Kết quả	Mức
1	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn, N/mm ²	BS EN 14891:2017	2,01	≥ 0,5
2	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước, N/mm ²		1,96	≥ 0,5
3	Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt, N/mm ²		1,82	≥ 0,5
4	Cường độ bám dính sau chu kỳ tan chảy, N/mm ²		1,78	≥ 0,5
5	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước vôi, N/mm ²		1,72	≥ 0,5
6	Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc với nước clo, N/mm ²		1,74	≥ 0,5
7	Độ chống thấm		Không thấm	Không thấm
8	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện tiêu chuẩn, mm		2,13	≥ 0,75
9	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện -5°C, mm		1,78	≥ 0,75
10	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện -20°C, mm		1,64	≥ 0,75

Kết luận: Sản phẩm đạt yêu cầu phù hợp BS EN 14891:2017**THỬ NGHIỆM VIÊN****TRẦN ANH PHONG****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)**

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hotline: 0905.952.099

Website: www.aqcet.vn

Email: aqcetcb@gmail.com

Số: 14/11/3/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 11/03/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Jison
Địa chỉ trụ sở và sản xuất: Số 01 Trần Quý Hai, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Tên mẫu: Vật liệu chống thấm gốc xi măng polymer; Tên thương mại: Sơn chống thấm Jison JS - 22 gốc Polymer
- Ký hiệu mẫu: 173806
- Số lượng: 05 kg
- Số Biên nhận: 1/10/1/2025/AQC
- Ngày nhận mẫu: 10/01/2025
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do khách hàng lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Kết quả thử nghiệm	
			Kết quả	Mức
1	Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn, N/mm ²	BS EN 14891:2017	2,03	≥ 0,5
2	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước, N/mm ²		1,94	≥ 0,5
3	Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt, N/mm ²		1,81	≥ 0,5
4	Cường độ bám dính sau chu kỳ tan chảy, N/mm ²		1,78	≥ 0,5
5	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước vôi, N/mm ²		1,72	≥ 0,5
6	Cường độ bám dính sau khi tiếp xúc với nước clo, N/mm ²		1,75	≥ 0,5
7	Độ chống thấm		Không thấm	Không thấm
8	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện tiêu chuẩn, mm		2,11	≥ 0,75
9	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện -5°C, mm		1,75	≥ 0,75
10	Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện -20°C, mm		1,66	≥ 0,75

Kết luận: Sản phẩm đạt yêu cầu phù hợp BS EN 14891:2017**THỬ NGHIỆM VIÊN****TRẦN ANH PHONG****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.